

標準添加量の目安

(株)エコ・プロジェクト

泥ん固シリーズの標準添加量

【設定条件】

- 対象土：粘性土／砂質土（有機土質は除く）
- 改良土の強度はコーン指数 $q_c=400\text{kN}/\text{m}^2$ 程度（材齢 3 日）
- 固化材は EP ライト・NC-11・NC-5・NCR・NO,7・NK-2 を想定

対象土含水比	30%未満	30%～70%	70%～100%	100%～150%	150%以上
添加量（概算）	50kg/ m^3 （最低添加量）	50kg～100kg / m^3	80kg～150kg / m^3	150～250kg / m^3 ～	250kg/ m^3 以上

FLOCSITE U-7B の標準添加量

【設定条件】

- 対象濁水：一般建設系排水／水温 20℃以上／pH 中性付近

濁水濃度（SS）	3000ppm 未満	3000～ 10000ppm	10000～ 50000ppm	50000ppm 以上
添加量（概算）	300ppm 未満 （300g/ m^3 以下）	300～700ppm （300g～700g/ m^3 ）	500～1000ppm （500g～1000g / m^3 ）	1000ppm （1000g/ m^3 以 上）

※注記：固化材及び凝集剤の上記添加量は、あくまでも目安です。対象となる泥土・濁水によっては全く違う結果となる場合もございますので、事前に試験することをお勧め致します。